

Tabuľka č. 1

Informatívna charakteristika	Elastomer	Číslo zmesi	Tvrdosť Sh A + 4 - 5	Pevnosť v MPa min.	Hustota v g/cm <sup>3</sup> inform.	Farba	Teplotný rozsah °C	Materiálový list a kód vlastnosti podľa STN 62 2000
Pre všeobecné použitie	IR	7742	40	10,0	< 1,00	svetlohnedá	-50 +70	AAE 4481 - 1
	NR	7689	40	14,0	< 1,00	sivá	-50 +70	AAE 4585 - U 11
	IR	7706	50	7,0	1,35	čierna	-40 +70	AAD 5372 - A 23, F 10
	SBR	7849	65	5,0	1,45	čierna	-25 +70	-
	SBR-CR	7987	65	6,5	1,40	čierna	-25 +100	-
	SBR-EPDM	7988	65	5,0	1,28	čierna	-40 +100	-
	IR	7638	70	6,0	1,80	červená	-25 +70	-
	SBR	7848	70	6,0	1,45	čierna	-25 +70	-
SBR	7759	80	3,0	1,60	čierna	-25 +70	-	
Pre mech. použitie	SBR	7749	70	7,0	1,19	čierna	-25 +70	ADC 7354 - G 21
Odolné minerálnym olejom	NBR	7716	50	3,0	1,21	čierna	-25 +70	AJC 5161 - EF 11,EO 33
	NBR	7645	60	3,0	1,65	čierna	-25 +70	AJC 6152 - 1
	NBR	7739	55	7,0	1,33	čierna	-25 +70	BHC 6361-EF11,EO 33,F10
	NBR	7845	60	4,0	1,60	čierna	-25 +70	-
	NBR	7672	70	7,0	1,30	čierna	-25 +70	AKC7344 - EO 33
Odolné teplotám	SBR	7765	60	5,0	1,35	čierna	-25 +100	BAC 6252 -N 11,N 81
	IR	7680	60	10,0	1,32	čierna	-40 +100	BAD 6482 - A23
	EPDM	7815	60	10,0	1,37	čierna	-40 +125	-
	SBR	7748	70	7,0	1,33	čierna	-25 +100	BAC 7351 - 1
Pre elektrotechniku	SBR	7685	60	7,0	1,11	čierna	-40 +70	AAD 6365 - O 11

Tabuľka č. 2

Číslo zmesi	Hrúbka dosiek mm	Dovolené odchýlky	Šírka		Dovolené odchýlky
			s vložkou	bez vložky	
všetky zmesi podľa tab. 1 okrem 7689 a 7742	1	± 0,3	1200	1200 1300	+ 40 - 10
	2				
	3				
	4	± 0,4			
	5				
	6				
7689 7742	1	± 0,3	-	1200	+ 40 - 10
	2				
	3				
	4	± 0,4			
	5				
	6				
7748 7749 7848 7849	8	± 0,5	1200	1200	± 10
	10 12 15	± 0,6			

## Poznámka:

Iné šírky ako sú uvedené v tabuľke č. 2 sa dodávajú len po dohode odberateľa s výrobcom. Gumové dosky hrúbky 1-2 mm sa dodávajú s nerezanými okrajmi, z toho dôvodu je plusová tolerancia týchto dosiek väčšia.